

## SCHEDA TECNICA

Rev.3

## DISPOSITIVO MEDICO CLASSE II A

**Cerotto Riscaldante**

13x10 cm

**Patch riscaldante**

Dati	Unità	Valore	Tolleranza
Materiale	-	Tessuto non tessuto + Polietilene	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	100	±10 %
Spessore	mm	0,28	±10 %
Dimensioni	cm	13 x 10	±10 %
Peso totale	g	45	±10 %
Metodo di attivazione	-	Contatto con aria, dopo apertura confezione	-
Tempo di riscaldamento	minuti	30	Max
Durata di riscaldamento	ore	8	0
Temperatura media	°C	37	±10 %

**Componenti attivi**

Dati	Unità	Valore	Tolleranza
Componenti:			-
Polvere di Ferro	%	50%	±10 %
Carbone Attivo	%	10%	±10 %
Sodio Poliacrilato	%	5%	±10 %
Cloruro di Sodio	%	3%	±10 %
Polvere di Legno	%	3%	±10 %
Vermiculite	%	1%	±10 %
Acqua	%	28%	±10 %

**Adesivo**

Dati	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	80	±10 %
Resina acrilica	%	48	-
Acetidin	%	50	-
Agenti di reticolazione	%	2	-

**Siliconata**

Dati	Unità	Valore	Tolleranza
Tipo	-	Monosiliconata + Polietilene	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	60	±10 %

**Incarto primario**

Dati	Unità	Valore	Tolleranza
Tipo	-	Busta saldata a caldo	-
Materiale	-	Poliestere/Alluminio/Polietilene	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>	± 5%
Stampa sulla confezione	-	Consigli per l'uso, avvertenze, Diciture di legge: Indirizzo del fabbricante: ..... Lotto: .....(AFFNNNN)..... Scadenza:.....	-

**Packaging**

Dati	Unità	Valore	Tolleranza
Tipo	-	Astuccio	-
Materiale	-	Cartoncino	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	250	±10%
Stampa Cartoncino	-	Consigli per l'uso, avvertenze, Diciture di legge: Indirizzo del fabbricante: ..... Lotto: .....(AFFNNNN)..... Scadenza:.....	-

01,06,2016 , Settimo Milanese

 Laboratorio e Qualità  
 Eurosirel SpA